

KÄYTTÖOHJEITA JA -VINKKEJÄ

FIMO SOFT JA EFFECT -MASSAT

Koodit 8020-..

Massa on melko pehmeää, joten työskentelyn voi aloittaa heti ilman voimakasta esimuokkausta. Värejä voi sekoittaa keskenään.

Valmis työ kovetetaan uunipellillä leivinpaperin päällä kotiuunin keskitasolla 110 asteessa noin 30 minuuttia. Uunien lämpötila-asteikot eivät aina pidä ihan paikkaansa, joten suosittelemme lämpötilamittarin käyttöä. Liian korkea lämpötila muuttaa värin tummaksi tai ruskehtavaksi. Pienet ja ohuehkot työt kovettuvat 10-15 minuutissa ja saattavat tummua, jos niitä kovetetaan pidempään. Seuraa kovettumisen etenemistä. Jos työ ei ole kovettunut tarpeeksi, voit laittaa sen takaisin uuniin joksikin aikaa. Ohuiden töiden tueksi voi asetella esim. alumiinifoliosta muotoiltuja tukia. Töitä ei tarvitse kovettaa heti muovailun jälkeen. Jos massaa säilyttää kovettamattomana se pitää säilyttää jollain muulla alustalla kuin paperilla koska paperi imee massan öljyä itseensä ja voi haurastuttaa työtä. Jos massaa säilyttää esim. foliolla, niin se voi odotella kovettamista jopa useita päiviä.

DONNO.fi

DONNO ASKARTELIJAN KAUPPA

Askartelutukku Fravola Oy
Perttelinkatu 19, 24240 Salo